PRIMER BITUMINOSO®

Primer bituminoso per la posa di guaine a base di bitume-polimero, ad alto potere penetrante e consolidante. Utilizzabile anche come impermeabilizzante nei muri contro terra oppure come antiruggine e protettivo sugli elementi da interrare (tubi, cisterne e palificazioni).

DESCRIZIONE

PRIMER BITUMINOSO è un primer ad alto potere penetrante e consolidante, a base di solvente, formulato in modo da poter essere applicato a pennello, rullo a pelo corto, spruzzo ed airless.

Pronto all'uso, **PRIMER BITUMINOSO** favorisce l'adesione e la stesura di guaine a base di bitume-polimero, bloccando la polverosità e riducendo la porosità del calcestruzzo. L'applicazione di **PRIMER BITUMINOSO** consente di ridurre i tempi di applicazione delle membrane, diminuendo l'esposizione alla fiamma.

Grazie alla sua formulazione **PRIMER BITUMINOSO** forma un film impermeabile, resistente agli acidi diluiti ed alla maggior parte degli agenti aggressivi presenti nel terreno e nell'atmosfera, pertanto può essere utilizzato anche per l'impermeabilizzazione nei muri controterra, oppure come antiruggine e protettivo sugli elementi da interrare, quali tubi, cisterne e palificazioni.

ESEMPI DI APPLICAZIONE

PRIMER BITUMINOSO è idoneo per:

- Preparazione dei supporti in calcestruzzo di viadotti, ponti, muri di fondazione, coperture civili ed industriali, prima dell'incollaggio a caldo di membrane a base di bitume-polimero.
- Trattamento antiruggine di elementi metallici da interrare, quali tubi, cisterne e palificazioni.
- Impermeabilizzazione di muri controterra, pareti e fondazioni.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti su cui applicare **PRIMER BITUMINOSO** devono essere completamente stagionati, puliti, solidi e compatti, privi di umidità di risalita, parti friabili, polvere, oli, grassi, vernici, ruggine e ogni altra cosa possa ostacolare una perfetta adesione.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

PRIMER BITUMINOSO è pronto all'uso.
Mescolare accuratamente prima dell'uso.

APPLICAZIONE

Prima di procedere all'applicazione del prodotto verificare il rispetto dei requisiti sulle condizioni ambientali:

- Temperatura dell'aria +5/+35°C.
- Temperatura della superficie da trattare +5/+40°C.
- Temperatura del prodotto +10/+30°C.
- Umidità relativa max 85%.

La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3°C rispetto alla temperatura di condensazione.

PRIMER BITUMINOSO si applica a pennello, rullo a pelo corto, spruzzo ed airless.

Applicare in modo uniforme una prima mano di **PRIMER BITUMINOSO** e, dopo il completo asciugamento (circa 30 minuti a 20°C) procedere all'applicazione della seconda mano.
Nel caso di applicazione di **PRIMER BITUMINOSO** come primer per l'applicazione di membrane a base di bitume-polimero, attendere circa 30 minuti prima dell'applicazione della membrana.

PULIZIA

Pulire le attrezzature con solvente subito dopo l'uso, in seguito si dovrà ricorrere a sistemi meccanici.

CONFEZIONI

Barattoli di metallo da 5 - 10 - 18 kg.

CONSUMI

0,1-0,3 kg/m^2 per mano.
Il consumo è influenzato dall'assorbimento e dalla ruvidità del supporto.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto negli imballi originali integri.
Utilizzare entro 24 mesi dalla data di confezionamento.
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.
Teme il gelo. Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO

Prima dell'utilizzo prendere visione delle istruzioni riportate sulla confezione.

Infiammabile, irritante, tossico e pericoloso per l'ambiente (Secondo **Regolamento (CE) N. 1272/2008** e successive modifiche ed emendamenti).

Il prodotto può causare irritazioni alla pelle ed agli occhi, può nuocere ala fertilità o al feto, può provocare sonnolenza o vertigini, può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta, è infiammabile ed è tossico per gli organismi acquatici. Non fumare durante la manipolazione ed applicazione del prodotto. Non respirare i vapori e proteggersi adeguatamente con guanti, indumenti protettivi ed occhiali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA.

AVVERTENZE

Il prodotto va applicato ad una temperatura tra +5° e +35°C. Non applicare su supporti a rischio gelo nelle 24 ore successive la messa in opera. Non applicare su superfici esposte a pieno sole e/o forte vento.

Non aggiungere acqua o altri prodotti estranei per non alterare le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto.

L'uso del prodotto è raccomandato ai soli professionisti.
Le informazioni e le descrizioni sopra riportate derivano dalla nostra migliore esperienza. Essendo però le condizioni di cantiere estremamente variabili consigliamo all'utilizzatore di verificare con prove pratiche che il prodotto sia idoneo all'utilizzo richiesto. Egli assume, comunque, ogni responsabilità derivante dall'uso improprio del prodotto.

VOCE DI CAPITOLATO - PRIMER

Il trattamento superficiale del calcestruzzo, allo scopo di eliminare la polverosità e ridurre la porosità prima di essere rivestito con guaine a base di bitume-polimero, verrà realizzato mediante applicazione di primer a solvente pronto all'uso ad alto potere penetrante e consolidante (tipo **PRIMER BITUMINOSO** della PREMAR INDUSTRIE S.r.l.). Consumo medio: 0,1-0,3 kg/m^2 in funzione dell'assorbimento del supporto.

VOCE DI CAPITOLATO - TRATTAMENTO ANTIRUGGINE

Il trattamento antiruggine e protettivo di elementi metallici da interrare, quali tubi, cisterne e palificazioni, verrà realizzato applicando il primer a solvente pronto all'uso resistente agli acidi diluiti ed alla maggior parte degli agenti aggressivi presenti nel terreno e nell'atmosfera (tipo **PRIMER BITUMINOSO** della PREMAR INDUSTRIE S.r.l.). Consumo medio: 0,1-0,3 kg/m^2 in funzione dell'assorbimento del supporto.

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza	liquido
Colore	nero
Peso specifico	1000-1100 kg/m^3
Residuo solido	48±2%
DATI APPLICATIVI	
Essiccazione a 20°C	ca. 30 minuti (in funzione dell'assorbimento del supporto)*
Temperatura di applicazione permessa	da +5 °C a +35 °C

**Dati espressi a (22±1)°C e (50±5)% di U.R. Temperature inferiori/superiori allungano/riducono i tempi di essiccazione.*

Premar Industrie S.r.l.
Sede legale: *via San Giacomo 15, 80133 Napoli (NA) -* ***Stabilimento:*** *via Necropoli 37, 80023 Caivano (NA)*
Tel. 081/8342853 - Fax 081/8306114 - P.IVA 08716881217 - www.premarindustrie.it - info@premarindustrie.it