

**PREMAR®**

# SPORT PAINT




***RIVESTIMENTO ACRILICO PER SUPERFICI PEDONABILI***



- CAMPI DA TENNIS / VOLLEY
- CAMPI DI CALCETTO / BASKET
- AREE PER ATLETICA / MULTISPORT
- AREE PEDONALI
- PISTE CICLABILI
- PAVIMENTI / PEDANE IN CEMENTO
- GARAGES / CANTINOLE
- AREE DI PARCHEGGIO

# SPORT PAINT



**PREMAR**<sup>®</sup>

**RIVESTIMENTO ACRILICO PER SUPERFICI PEDONABILI**



SP001 GRIGIO CHIARO



SP002 GRIGIO SCURO



SP003 GIALLO SABBIA




SP004 GIALLO DESERTO



SP005 CAMMELLO



SP006 TABACCO



SP007 PESCA




SP008 CIPOLLA



SP009 ARANCIO




SP010 MATTONE



SP011 LILLA



SP012 VIOLA



SP013 TUSCHESE




SP014 AZZURRO



SP015 BLU MARE



SP016 BLU SCURO



SP017 VERDE ACQUA



SP0018 VERDE CHIARO



SP019 VERDE MELA



SP020 VERDE SCURO



SP021 ROSSO POMPEI



SP022 VERDE BANDIERA



SP023 ARANCIO TRAFFICO



SP024 BLU COBALTO



SP025 VERDE FORESTA



SP000 BIANCO



SP026 NERO





**SPORT-PAINT** è un rivestimento idrorepellente, elastico ed antiscivolo, resistente agli alcali, ad alta resistenza agli agenti atmosferici e all'abrasione, per interni ed esterni. A base di resine acriliche in emulsione acquosa plastificate internamente, cariche silicee e pigmenti resistenti ai raggi U.V. È disponibile in un'ampia gamma di colori, riproducibile con il sistema tintometrico **TRECOLORI** della Premar.

**SPORT-PAINT** rispetta la Direttiva Europea 2004/42/CE che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (V.O.C.).

**SPORT-PAINT** è idoneo per:

- Manutenzione e verniciatura di vecchie e nuove superfici sottoposte a notevole usura quali campi da tennis, calcetto, aree multisport, aree pedonali, piste ciclabili, aree di parcheggio di centri commerciali, etc., sia interne che esterne.

**SPORT-PAINT** può essere utilizzato sui seguenti supporti:

- Superfici in cemento, calcestruzzo, asfalto e resine sintetiche.

I supporti devono essere completamente stagionati, puliti, solidi e compatti, con pendenze inferiori a 1,5%, privi di umidità di risalita, parti friabili, polvere, oli, grassi, ruggine e ogni altra cosa possa ostacolare una perfetta adesione.

- Su calcestruzzo o cemento:

Irruvidire preventivamente la superficie in caso di pavimentazioni lisce. Su supporto stagionato, asciutto e pulito, applicare una mano di **FIX 200** diluito al 400% in volume con acqua. Eventuali fessure vanno sigillate con idoneo prodotto epossidico prima di procedere all'applicazione del prodotto. Consolidare superfici polverose utilizzando il primer **P100** o il primer **S 200**.

- Su conglomerati bituminosi:

Applicare preventivamente una prima mano di **SPORT-PAINT** diluito al 15% in volume con acqua pulita.

- Su supporti di difficile identificazione, prima di utilizzare **SPORT-PAINT** verificarne l'adesione effettuando delle prove preliminari preferibilmente in zone defilate o fuori opera.

#### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

In funzione delle modalità di applicazione previste occorre diluire **SPORT-PAINT**:

- Con il 10-20% in volume con acqua pulita per applicazioni a pennello
- Con il 5-10% in volume con acqua pulita per applicazioni a rullo o a spruzzo.

#### APPLICAZIONE

Prima di procedere all'applicazione del prodotto verificare il rispetto dei requisiti sulle condizioni ambientali:

- Temperatura dell'aria +5/+35°C
- Temperatura della superficie da trattare +5/+40°C
- Temperatura del prodotto +10/+30°C
- Umidità relativa max 85%

La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3°C rispetto alla temperatura di condensazione.

**SPORT-PAINT** si applica in due o tre mani a pennello, rullo a pelo lungo, spruzzo ed airless.

Applicazione a spruzzo:

- Diametro dell'ugello: 1,5-2 mm
- Pressione all'ugello: 3-4 atm
- Diametro dell'ugello: 0,38-0,53 mm (0,015-0,021 inch)
- Pressione all'ugello: 160-180 bar

Applicazione airless:

Attendere 4-6 ore prima di eseguire le mani successive, in funzione dell'assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali.

#### RESA TEORICA


- Su superfici cementizie 4-5 m<sup>2</sup>/l per mano
- Su asfalto ben chiuso 1,5-2,5 m<sup>2</sup>/l per mano
- Linea bianca 18-22 m/l

**CONFEZIONI: 1 - 4 - 14 litri**



**PREMAR**®

Via Necropoli, 37 - 80023 Caivano (Na) - Italia  
Tel. +39 081 834 28 53 - Fax +39 081 830 61 14  
www.premar.it - info@premar.it



Seguici anche su:

